

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 13G15ND.00811.6

Người yêu cầu : CÔNG TY CP SẢN XUẤT VẬT LIỆU CÁCH ÂM CÁCH NHIỆT CÁT TƯỜNG
 Tên mẫu : Cách nhiệt túi khí
 Ký hiệu mẫu : A2-2L, 8A2, 8P2
 Ngày nhận mẫu : 30.08.2013
 Số lượng : 03 mẫu
 Thời gian lưu mẫu : 10 ngày
 Địa chỉ phòng thí nghiệm: LôU, 18A, đường 22, Khu chế xuất Tân Thuận, Q.7, Tp.HCM
 Điện thoại: (84.08)37700922 Fax: (84.08)37700997 Email: labvinacontrol@yahoo.com

*Hết thời gian lưu mẫu trung tâm phân tích và thử nghiệm 2-Vinacontrol
 Không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm của khách hàng.*

KẾT QUẢ


1. Mô tả sản phẩm:

- A2 - 2L : Hai lớp nhựa PE gồm nhiều túi khí tròn \varnothing 1cm, hai bên phủ 2 lớp màng nhôm.
- 8A2 : Một lớp nhựa PE gồm nhiều túi khí tròn \varnothing 1.5 cm, hai bên phủ 2 lớp màng nhôm.
- 8P2 : Một lớp nhựa PE gồm nhiều túi khí tròn \varnothing 1.5 cm, hai bên phủ 2 lớp màng metalize.

2. Khả năng cách nhiệt:


Stt	Nhiệt độ nguồn (°C)	Nhiệt độ sau tấm cách nhiệt (°C)		
		A2-2L	8A2	8P2
01	30	30	30	30
02	40	32	33	34
03	50	34	36	38
04	60	36	40	42
05	70	38	44	48
06	80	40	48	52
07	90	42	52	56
08	100	44	56	60

PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT



Phan Liên Châu

TP. HCM, ngày 30 tháng 09 năm 2013
 GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM



Phạm Ngọc Dũng

*Các mẫu phân tích được cung cấp và nhận dạng bởi khách hàng.
 Các kết quả chỉ có giá trị trên mẫu gửi thử nghiệm, dựa vào công lực và hiểu biết tốt nhất của chúng tôi tại thời điểm thử nghiệm.*

Improve quality, toward success